

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

LAZUROVACÍ LAK SLABOVRSTVÝ S 1023

POUŽITÍ

Lazurovací lak syntetický slabovrstvý S 1023 je napouštěcí a lazurovací lak s přísadkami speciálních aditiv s obsahem přírodního oleje a vosků určený pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva (např. oken, dveří, dřevěných štítů, trámů, obložení, plotů apod.) Lazurovací lak S 1023 obsahuje kvalitní UV filtr a zvyšuje ochranu dřeva proti napadení houbou a plísní. Natřené dřevo výborně odolává působení povětrnostních vlivů. Venkovní použití pouze u barevných odstínů, bezbarvý je pouze do interiéru příp. do exteriéru, kde není vyžadována dlouhodobá životnost, na nové dřevo se doporučuje použít napouštědlo na bázi alkydové pryskyřice.

Základní vlastnosti výrobku:

Chrání dřevo proti povětrnostním vlivům, zachovává viditelnou strukturu dřeva, dlouhá životnost nátěru, zvyšuje ochranu proti vodě, ochrana proti mechům, houbám a plísním, u barevných odstínů vysoká světlostlost, odolnost proti UV záření. Aby dřevo napuštěné lazurovacím lakem mělo dokonalý vzhled, je nutné jednotlivé vrstvy laku hodně roztírat a nanášet v souvislé vrstvě po směru dřevěných vláken.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

Kód výrobku	S 1023
Barevný odstín	Transparent, pinie, dub, mahagon, teak, kaštan, ořech, palisandr, eben
Stupeň lesku	Dle podkladu dřeva st. 4-5 (polomat)
Obsah netěkavých složek	Min. 30-35 % váhově dle odstínu
Tloušťka vrstvy	30 µm
Relativní hustota (podle odstínu)	0,8810-0,880 g/ml
Pracovní viskozita	50 s/20 °C- 2 mm pohárek
Zasychání	Zaschlý do 24-48 hodin

APLIKAČNÍ ÚDAJE

Ředění pro aplikaci:	
<ul style="list-style-type: none"> • natírání • stříkání vzduch max. 10 % • válečkování • máčení 	<p>S 6006</p> <p>S 6006</p> <p>S 6006</p> <p>S 6006</p>
Údaje o zpracování:	
<ul style="list-style-type: none"> • teplota zpracování 	+ 5 °C až + 35 °C při vlhkosti dřeva max. 12 %
Schnutí při + 20 °C (vrstva 30 µm):	
<ul style="list-style-type: none"> • Prach • Dotek • Zaschlý • Úplně proschlý 	<p>30 minut dle savosti podkladu</p> <p>60 minut dle savosti podkladu</p> <p>24 hodin dle savosti podkladu</p> <p>až 72 hodin</p>
Teoretická vydatnost (podle odstínu)	Cca 14-18 m ² /l na jeden nátěr dle savosti dřeva

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Pracovní postup nátěru:

Povrch dřeva pečlivě očistěte od zbytku nečistot, pryskyřice a kůry.

Před použitím výrobek dobře zamíchejte, případně protřepejte.

Naneste první nátěr, který slouží jako impregnační a má za úkol sjednotit nasákavost dřeva a zajistit dobrou brousitelnost. Po 24 h od nanesení prvního nátěru dřevo jemně zbruste. Naneste 2-3 nátěry lazurovacího laku cca s 1hod. přestávkou mezi nátěry.

Pracovní postup nátěru:

Povrch dřeva pečlivě očistěte od zbytku nečistot, pryskyřice a kůry.

Před použitím výrobek dobře zamíchejte, případně protřepejte.

Naneste první nátěr, který slouží jako impregnační a má za úkol sjednotit nasákavost dřeva a zajistit dobrou brousitelnost. Po 24 h od nanesení prvního nátěru dřevo jemně zbruste. Naneste 2-3 nátěry lazurovacího laku cca s 1hod. přestávkou mezi nátěry.

BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnostní pokyny: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S-51 Použijte v době větraných prostorách, S-23 Nevdechujte páry/ aerosoly, S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima, S-29 Nevylévejte do kanalizace, S-36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, S-62 Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Specifická rizikovitost: R-10 Hořlavý, R-52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při nadýchání přeneste postiženého na čistý vzduch. Při potřísnění oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem.

SKLADOVÁNÍ

Doba skladování 24 měsíců v originálních obalech
 Podmínky skladování + 5 °C až + 25 °C
 (NESMÍ ZMRZNOUIT)

BALENÍ

Typ kovového obalu 0,6 l, 2,5 l, 10 l

LIKVIDACE ODPADŮ

Není specifikován jako nebezpečná látka.

Kód odpadu: 08 11 11 odpadní barvy a laky

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Původci odpadu oprávnění k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami.

POZNÁMKA

Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačním listu jsou výsledkem současné úrovně výroby, laboratorních testů a aplikačních zkoušek. Výrobce si vyhrazuje právo změn podle stavu vývoje. Tento dokument poskytuje pouze nezávazné informace, které je nutné konkretizovat pro určitý typ výrobku u následného uživatele. V žádném případě také tento dokument nenahrazuje údaje o identifikaci tohoto výrobku uvedené v bezpečnostním listu.