

# U 1023 URETEX

## Lak uretanový na dřevo-speciál

---

### Použití:

Lak URETEX je určen k transparentním nátěrům dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí. Výborně se hodí k nátěrům dřevěných podlah, parket, nábytku a obložení. Lak vytváří ochrannou vrstvu s efektním vzhledem, která chrání před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením natíraného povrchu. Vykazuje výbornou brousitelnost, UV odolnost a odpuzuje vodu, je odolný proti poškrábání. Po vytvrzení má lak URETEX vlastnosti blízké dvousložkovým lakům. Konečný povrch laku má polomatný vzhled.

### Příprava povrchu:

Lak U 1023 se aplikuje štětcem, válečkem či vzduchovým stříkáním na suchý, předem připravený dřevěný podklad, který je zbaven nečistot, mastnoty a zbytků pryskyřic, neosený o vlhkosti nejvýše 12%. U typů dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic je nutno pryskyřičné výpotky vymýt nejlépe nitroředidlem. Před aplikací doporučujeme dřevo obrousit a napenetrovat - pro vnitřní nátěr výrobkem Lazurovací lak syntetický S1023 bezbarvý, pro venkovní nátěr ošetřit fungicidním napouštědlem proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

### Aplikace:

Lak po důkladném rozmíchání aplikujte pro vnitřní použití ve dvou až třech vrstvách, pro venkovní nátěry doporučujeme aplikovat tři vrstvy. Pro venkovní použití dále doporučujeme lak napigmentovat z důvodu delší životnosti nátěru. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 16-24 hodin. Nové dřevo doporučujeme po prvním nátěru jemně přebrousit brusným papírem č. 150-180 cca po 16-24 hodinách od aplikace, záleží však na typu dřeva. Lak není nutné ředit – je již v aplikační viskozitě. Případné zbarvení laku v plechovce do fialova nemá vliv na jakost výrobku ani na výsledný efekt nátěru. Po ukončení prací okamžitě umyjte použité nářadí syntetickým ředidlem.

### Ředidlo:

S 6006 – pro nátěry štětcem nebo válečkem, ředidlo S 6001 – pro vzduchové stříkání či Airless

### Balení:

0,6 l; 2,5 l

### Likvidace odpadů:

Zbytky výrobku, znečištěné materiály a prázdné obaly nesmí přijít do styku s potravinami, krmivými a zdroji pitné vody. Použitý, důkladně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

### Bezpečnost:

viz bezpečnostní list

### Upozornění:

Lak U 1023 URETEX není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivými a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Skladovatelnost 24 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby uvedeném na víčku, skladovat při teplotě +5 až +25°C.

### Vydatnost:

Teoretický vydatnost 10-12m<sup>2</sup>/ l dle typu a savosti dřeva a dle způsobu aplikace.

### Poznámka:

Údaje o výrobku uvedené v tomto technicko-aplikačním listu jsou výsledkem současné úrovně výroby, laboratorních testů a aplikačních zkoušek. Výrobce si vyhrazuje právo změn podle stavu vývoje. Tento dokument poskytuje pouze nezávazné informace, které je nutné konkretizovat pro určitý typ výrobku u následného uživatele. V žádném případě také tento dokument nenahrazuje údaje o identifikaci tohoto výrobku uvedené v bezpečnostním listu.